

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY

FACULTY OF ENGINEERING

Midterm Examination: Semester II

Academic Year: 2004

Date: December 20, 2004

Time: 13.30-16.30

Subject: 230-462 Corrosion

Room: R300

ทุจริตในการสอบโถงนั้นต่ำคือ ปรับตกในรายวิชาที่ทุจริต และพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

**กำหนดทุกข้อ ข้อสอบมีทั้งหมด 12 ข้อ
อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบได้**

ข้อที่	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	5	
2	15	
3	10	
4	10	
5	30	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	25	
11	30	
12	15	
รวม	180	

1. จงบ่งบอกแพกเตอร์สำคัญที่ท่านใช้ในการเลือกวัสดุในงานวิศวกรรม
(5 คะแนน)

2. จงอธิบายอิทธิพลของความเข้มข้นของออกซิไดไฮด์ร์ที่มีต่ออัตราการกัดกร่อน
(15 คะแนน)

3. จงเขียนสมการทั่วไปของปฏิกิริยา cathodic reaction ที่พบในการการเกิดการกัดกร่อน
(10 คะแนน)

4. จงบอกกล่าวการเกิดการกัดกร่อนโดยหลักการมาพอยเป็นสังเขป (10 คะแนน)

5. จงอธิบายกลไก (mechanism) และสภาวะแวดล้อมของการเกิดการกัดกร่อนชนิดต่าง ๆ ต่อไปนี้ (30 คะแนน)

- 5.1 Crevice corrosion (8 คะแนน)
- 5.2 Stress corrosion cracking (7 คะแนน)
- 5.3 Galvanic corrosion (8 คะแนน)
- 5.4 Intergranular corrosion (7 คะแนน)


6. จงอธิบายความหมายของ polarization มาให้เข้าใจ (10 คะแนน)

7. Passivity คืออะไร มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร (10 คะแนน)

8. จงอธิบายความเข้าใจของท่านต่อค่า exchange current density (i_o) (10 คะแนน)

9. จากข้อมูลทางเทอร์โน่ไดนามิกส์ จงคำนวณแนวโน้มการเกิดการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นในระบบ metal-electrolyte ต่อไปนี้ (สมมติสถานะมาตรฐาน) เขียน overall cell reaction และแสดงทิศทางการเกิดปฏิกิริยาด้วย

ตัวอย่าง Tin ใน HCl



1. Zinc ในสารละลายน Ferric Chloride
2. Copper ในกรด sulfuric
3. Lead ใน sodium chloride

(10 คะแนน)

10. เมื่อเรามาทำการทดลองวัด cathodic polarization ของโลหะผสม A ในสารละลายนินิเดนนีงพบว่ามีข้อมูลดังต่อไปนี้

η , Volts	i_{app} (amp/cm ²)
0	0
0.005	2×10^{-7}
0.010	4×10^{-7}
0.020	8×10^{-7}
0.050	2×10^{-6}
0.100	4.5×10^{-6}
0.150	10^{-5}
0.200	2.1×10^{-5}
0.300	10^{-4}

จงอธิบายผลการทดลองนี้มาให้พอกเข้าใจ และเรารสามารถหาอัตราการเกิดการกัดกร่อนในเทอม (i_{corr}) ได้หรือไม่ ถ้าได้จะแสดงวิธีการหาให้สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งกรรมวิธี tafel extrapolation และวิธี linear polarization (25 คะแนน)

11. โลหะชนิดหนึ่งเมื่อยอยู่ในสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้น 1 unit activity ที่ 25°C มี anodic polarization curve ดังแสดงไว้ในกราฟที่ให้


11.1 Exchange current density (i_0) ของปฏิกิริยา Hydrogen evolution บนโลหะนี้เท่ากับ 10^{-8} amp/cm^2 , $\beta = 0.14 \text{ volts}$.

จงหา i_{corr} ของโลหะนี้

11.2 หากต้องการป้องกันการเกิด corrosion ให้ต่ำกว่าค่า $0.3 \mu\text{a}/\text{cm}^2$ โดยวิธี cathodic protection จะต้องใช้ $i_{\text{app}} (\text{c})$ จำนวนเท่าใด

11.3 เราสามารถป้องกันโดยใช้วิธี anodic protection ได้หรือไม่ จงแสดงวิธี การหาปริมาณค่า i_{app} (amp) ที่เหมาะสมมาให้ดู และ i_{corr} จะมีค่าเท่าใด

(30 คะแนน)



12. จงแสดงกราฟ polarization ของโลหะ M ในสารละลายน้ำที่มีออกซิเจนละลายน้อย โดยโลหะ M มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ -0.4 volts มี exchange current density เท่ากับ 10^{-7} amp/cm² โดยปฏิกิริยา $O_2 + 2H_2O + 4e \rightarrow 4OH^-$ บน electrode ของโลหะนี้มีค่า i_0 เท่ากับ 10^{-8} amp/cm² และ redox potential ของปฏิกิริยานี้เท่ากับ 0.4 volts ค่า i_L ของ O_2 reduction มีค่า $100 \mu A/cm^2$ สมมติให้ค่า β_a และ $\beta_c = 0.10$ volts

12.1 จงแสดงค่ากระแส i_{corr} สูงสุดที่เป็นไปได้ของระบบนี้

12.2 หากมีการกวนจนทำให้ค่ากระแส i_L ของ O_2 reduction มีค่า 10^{-2} amp/cm² ค่า i_{corr} สูงสุดที่เป็นไปได้ของระบบจะมีค่าเท่าใด

(15 คะแนน)

ชาคริต ทองอุไร