

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2548

วันที่ : 11 ธันวาคม 2548

เวลา : 9:00-12:00 น.

วิชา : 237-510 Powder Metallurgy

ห้อง : R300

ชื่อ ชื่อสกุล รหัส

คำชี้แจง

- ไม่อนุญาตให้นำตำรา หรือเอกสารใดๆ เข้าสอบ
- อนุญาตให้นำกระดาษ A4 ที่จดด้วยลายมือตัวเอง (หน้า-หลัง) เข้าห้องสอบและให้ส่งพร้อมข้อสอบ
- อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่มีโปรแกรมเข้าห้องสอบเพื่อใช้ในการคำนวณได้
- ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ 12 หน้า คะแนนรวม 90 คะแนน (เก็บคะแนน 30%) ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำข้อสอบทุกข้อลงในกระดาษข้อสอบ

ข้อที่	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	20	
คะแนนรวม	90	

ผศ. ดร. นภิสพร มีมงคล

ผู้ออกข้อสอบ

ทุจริตในการสอนในการสอบโดยขันต่อคือปรับตกในรายวิชาที่ทุจริต
และพักรการเรียน 1 ภาคการศึกษา

1. From six examples of engineering components that manufactured by powder metallurgy (P/M) route below, give reasons why those components have to make by this route?

(10 គោលន៍)

a) tungsten lamp filament

b) oil-less bearing

c) porous bronze filter

d) cutting tool (WC-Co cemented carbide)

e) biomedical application

f) Fe-2Cu-0.8C connecting rod

ชื่อ รหัส

2. Discuss the advantages and limitations of powder metallurgy?

(10 คะแนน)

ชื่อ รหัส

3. Iron powder is screened into -100/+200 mesh and -325 mesh fractions. The apparent density of the coarse fraction is 2.6 g/cm^3 and the fine fraction has an apparent density of 2.3 g/cm^3 . When a blend is prepared using 20% fine particles in the coarse fraction, the apparent density is measured as 2.8 g/cm^3 . Explain the effect. (10 คะแนน)

ชื่อ รหัส

4. จงอธิบายลักษณะกระบวนการของเทคนิค Mechanical Alloying (MA) ในด้านของทฤษฎีโดยบอกถึง
วิธีการผลิต ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ชนิดของวัสดุที่เหมาะสม รวมถึงข้อดีและข้อจำกัดมีอะไรบ้าง รวมถึง
การนำไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะอย่างไรได้บ้าง (10 คะแนน)

ชื่อ รหัส

5. จงอธิบายลักษณะการบดของกระบวนการ Mechanical alloying จากชนิดของการบด (milling) สามชนิด ที่กำหนดให้ในข้อ ก) ถึง ข้อ ค) โดยอธิบายในเบื้องต้น กำลังการผลิต (capacity) ประสิทธิภาพของการบด (efficiency of milling) และเงื่อนๆ (10 คะแนน)
- ก) SPEX shaker mills
 - ข) Planetary ball mills
 - ค) Attritor mills

ชื่อ รหัส

6. ในโรงงานหนึ่งมีผงทองแดงอยู่สามล็อต (lot) คือ ล็อต A ล็อต B และล็อต พนักงานของโรงงานทราบว่า ผงทั้งสามล็อตนี้มาจากกรรมวิธีการผลิตผงที่แตกต่างกันสามวิธี คือ การอะตอมไม่เขียนด้วยนำ วิธีที่สอง คือการอะตอมไม่เขียนด้วยก้าช และสุดท้ายคือการลดออกไฮด์โรดิียมก้าชไฮโดรเจน แต่เขาไม่ทราบว่า แต่ละล็อตที่ว่ามาจากการผลิตแบบไหน ดังนั้นเขาจึงนำผงทั้งสามล็อตมาทดสอบเพื่อหาค่าลักษณะเฉพาะ ของผงและได้ผลดังนี้ (สมมติให้ความหนาแน่นตามทฤษฎีของทองแดง = 8.9 g/cm^3) (10 คะแนน)

สมบัติ	Lot A	Lot B	Lot C
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (ไมครอน)	48	25	40
ความหนาแน่นปปรากฏ, g/cm^3	2.8	1.7	4.4
ความหนาแน่นเคาะ, g/cm^3	3.3	2.4	4.7
อัตราการไหล, วินาทีสำหรับ 50 g	32	50	21
พื้นที่ผิว, m^2/g	0.014	0.063	0.017

จากสมบัติของผงทั้งสามล็อต ให้คุณช่วยพนักงานของโรงงานโดยบอกว่าผงทองแดงแต่ละล็อตมาจาก เทคนิคกรรมวิธีการผลิตแบบใด และให้เหตุผลประกอบคำตอบของคุณ

ชื่อ รหัส

7. A W-Cu composite powder is milled for 4 hours in an attritor mill at 120 RPM. To attain the same level of attritioning in 1 hour, what rotation rate should be selected? (ในการบดวัสดุผสมหงส์เตน-ทองแดงด้วยเครื่องบดความเร็วต่ำ 4 ชั่วโมงที่ความเร็วอยู่ 120 RPM ถ้าต้องการให้ได้ผลจากการบดผสมในระดับเดียวกันแต่ใช้เวลาบดเพียง 1 ชั่วโมง คุณคิดว่าควรเลือกใช้ความเร็วอยู่เป็นเท่าไร) (10 คะแนน)

8. ผงนิกเกิล 205 กรัม (ความหนาแน่น = 8.9 กรัม/ซม.³) นำไปบนตาข่ายและลักษณะการกระจายตัวของขนาดอนุภาคโดยการร่อนด้วยตะแกรง ได้ลักษณะการกระจายเป็นดังนี้ (20 คะแนน)

ขนาดตะแกรง	น้ำหนัก, กรัม
-325	0
+325/-270	4
+270/-230	17
+230/-200	43
+200/-170	58
+170/-140	35
+140/-120	30
+120/-100	15
+100/-80	3
+80	0

ชื่อ รหัส

- ก) คำนวณค่าขนาดอนุภาค เปอร์เซ็นต์น้ำหนัก เปอร์เซ็นต์สะสม (เล็กกว่า) ของน้ำหนัก และจำนวนอนุภาค เปอร์เซ็นต์สะสม (เล็กกว่า) ของอนุภาค นำค่าต่างๆ ที่คำนวณได้ใส่ในตารางที่กำหนดให้ หมายเหตุ ให้แสดงวิธีการคำนวณเฉพาะค่าที่อยู่ในช่องหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ส่วนค่าอื่นๆ ไม่ต้อง แสดงวิธีคำนวณ ให้นำค่าที่คำนวณมาใส่ในตาราง ได้เลย
- ข) วัดกราฟการแยกของขนาดอนุภาคแสดง เปอร์เซ็นต์สะสมเล็กกว่า ของทั้งเกณฑ์น้ำหนักและจำนวน อนุภาค โดยให้ขนาดอนุภาคอยู่บนสเกลลอก โดยใช้กราฟ semi-log ที่เตรียมไว้ให้
- ค) หาค่าขนาดอนุภาคนิกเกิลเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์น้ำหนัก ที่เปอร์เซ็นต์สะสมเล็กกว่า
- ง) หาค่าขนาดอนุภาคนิกเกิลเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์จำนวนอนุภาค ที่เปอร์เซ็นต์สะสมเล็กกว่า

ใช้พื้นที่บริเวณนี้แสดงการคำนวณ

การหาขนาดอนุภาค ในช่องหมายเลข 1

การหา % น้ำหนัก ในช่องหมายเลข 2

การหาเปอร์เซ็นต์สะสม (เล็กกว่า) ในช่องหมายเลข 3

การหาจำนวนอนุภาค ในช่องหมายเลข 4

ชื่อ รหัส

การหา % น้ำหนัก ในช่องหมายเลข 5

การหาปรอทเช็นต์สะสม (เล็กกว่า) ในช่องหมายเลข 6

ตารางแสดงการแยกแขงขนาดอนุภาค

ขนาด ตะแกรง	ขนาด อนุภาค (μm)	น้ำหนัก (กรัม)	% น้ำหนัก	% สะสม (เล็กกว่า) เกณฑ์น้ำหนัก	จำนวน อนุภาค	%จำนวน	% สะสม (เล็กกว่า) เกณฑ์จำนวน
-325		0					
+325/-270		4					
+270/-230	1=	17	2=	3=	4=	5=	6=
+230/-200		43					
+200/-170		58					
+170/-140		35					
+140/-120		30					
+120/-100		15					
+100/-80		3					
+80		0					

ชื่อ รหัส

จากราฟ

คำตอบข้อ ก) ขนาดอนุภาคนิกเกิลใช้เกณฑ์น้ำหนักที่เปลอร์เซ็นต์สะสมน้อยกว่าเท่ากับ.....ไมครอน

คำตอบข้อ ง) ขนาดอนุภาคดีบุกโดยใช้เกณฑ์จำนวนที่เปลอร์เซ็นต์สะสมเล็กกว่าเท่ากับ.....ไมครอน

ตารางแสดงขนาดมาตรฐานตะแกรงร่อน (Standard sieve sizes)

ขนาดตะแกรง (mesh size) (ไมครอน)	ขนาดรูเปิด (opening) (ไมครอน)	ขนาดตะแกรง (mesh size) (ไมครอน)	ขนาดรูเปิด(opening) (ไมครอน)
35	500	140	106
40	425	170	90
45	355	200	75
50	300	230	63
60	250	270	53
70	212	325	45
80	180	400	38
100	150	450	32
120	125	500	25

Cumulative particle size distribution

