

**มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**  
**คณะวิศวกรรมศาสตร์**

การสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2548

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2549

เวลา : 9.00-12.00

วิชา : 221-231 CONCRETE TECHNOLOGY I

ห้อง : ห้วหูน

---


ข้อสอบมีทั้งหมด 12 ข้อ ให้เลือกทำ 10 ข้อ โดย

- 1) ให้ เลือกทำ 7 ข้อ จากข้อ 1- ข้อ 9
- 2) บังคับให้ทำข้อ 10 , ข้อ 11 และข้อ 12

1. Specific Gravity คืออะไร ? ให้อธิบายวิธีการทดลองหา Specific Gravity ของวัสดุมา 2 วิธี พร้อมทั้งสร้างสมการสำหรับหา Specific Gravity ของวัสดุแต่ละวิธี (10 คะแนน)
2. Solid volume และ Solid unit weight คืออะไร ? หาได้อย่างไร?
3. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? เราจะสังเกตได้ง่ายๆอย่างไรว่าน้ำมีความสะอาดเพียงพอที่จะใช้ผสมคอนกรีตได้ จงกล่าวถึงสารที่ปนเปื้อนในน้ำที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตมา 4 สาร สารแต่ละชนิดมีผลอย่างไรต่อคอนกรีต พร้อมทั้งปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ (10 คะแนน)
4. ตามมาตรฐาน ASTM C494 กำหนด Admixture ไว้เป็นกี่ชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไร? พร้อมทั้งยกตัวอย่างงานที่ควรจะใช้สาร Admixture แต่ละชนิด (10 คะแนน)
5. เราสามารถนำสารผสมเพิ่มประเภทหน่วงปฏิกิริยา (Retarding Admixture) มาใช้ผสมคอนกรีตเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง ? อธิบายถึงเหตุผลของการใช้สารผสมเพิ่มนี้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการ (10 คะแนน)
6. การบ่มคอนกรีตคืออะไร จงอธิบายถึง Factors ต่างๆที่มีผลต่อกำลังคอนกรีตอย่างไร พร้อมทั้งเขียนกราฟประกอบ (10 คะแนน)
7. จงอธิบายถึงองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมทั้งยกตัวเลข/หรือเขียนกราฟประกอบมาอย่างชัดเจน (10 คะแนน)
8. Flexural Strength ของคอนกรีตคืออะไร มาตรฐาน ASTM กำหนดวิธีการหา Flexural Strength ของคอนกรีตกี่วิธี แต่ละวิธีกำหนดไว้อย่างไร (10 คะแนน)
9. Bleeding คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร มีผลเสียต่อคอนกรีตอย่างไร ? ป้องกันได้อย่างไร ? (10 คะแนน)

- 10) ในการทดสอบหาค่า Modulus of Rupture ของตัวอย่างคอนกรีตขนาด 25x25x100 ซม. โดยการเพิ่มน้ำหนัก ดังแสดงในรูป แท่งตัวอย่างแตกหักพอดี จงหาค่า Modulus of Rupture ของตัวอย่างคอนกรีตนี้ และประมาณค่ากำลังอัด (Cylindrical Strength) ของคอนกรีต จากสมการ  $MR = K \sqrt{f'_c}$  โดยให้ค่า  $K = 2.4 \text{ (กก/ซม}^2\text{)}^{1/2}$

(10 คะแนน)



11. จงหาสัดส่วนผสมของคอนกรีตสำหรับงานเทเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามมาตรฐาน ACI โดยต้องการกำลังอัดประลัยเฉลี่ย ( $f'_c$ ) ของคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 280 กก/ซม<sup>2</sup> โดยให้ออกาศที่ก้อนตัวอย่างมีกำลังอัดประลัยต่ำกว่าที่ต้องการได้ไม่เกิน 10 % ( $k = 1.28$ ) ผู้ผลิตคอนกรีตมีความสามารถผลิตคอนกรีตโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 54 กก/ซม<sup>2</sup> และให้ได้ Slump = 8 – 12 ซม.

กำหนดให้ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 มีความถ่วงจำเพาะ 3.15 ใช้หินที่มีขนาดโตสุด 20 มม. (3/4 ") มีความถ่วงจำเพาะ 2.70 ค่าดูดซึม 0.4 % และมีความหนาแน่นอัดแน่น 1,600 กก/ม<sup>3</sup> ทรายมีความถ่วงจำเพาะ 2.60 ค่าดูดซึม 0.85 % และมีโมดูลัสความละเอียด 2.8 ความหนาแน่นอัดแน่น 1,540 กก/ม<sup>3</sup> โดยใช้ตารางที่แนบมาเป็นแนวทางในการออกแบบส่วนผสม

(20 คะแนน)

12. จากผลการทำ Sieve Analysis ของ Aggregate A และ Aggregate B ได้ผลดังนี้

Sieve Size	น้ำหนักข้างบนตะแกรง (กรัม)		ASTM Spec. % Passing	
	Aggregate A	Aggregate B	หิน 1 1/2"	หิน 1"
2 "			100	
1.5 "	0	0	95-100	100
1 "	0	842		95-100
3/4 "	850	1050	35-70	-
1/2 "	1580	1555	-	25-60
3/8 "	1256	3767	10-30	-
No. 4	850	2321	0-5	0-10
No. 8	455	0		0-5
No. 16	385	0		
Pan	0	0		

- 1) จงหา Maximum Size ของ Aggregate A และ Aggregate B
- 2) จงหา Fineness modulus ของ Aggregate A และ Aggregate B
- 3) จงหาส่วนผสมของ Agg.A และ Agg.B เพื่อให้ได้ Grading ตามข้อกำหนดของ ASTM Specification โดยใช้วิธี Graphical Method
- 4) Plot grading curve ของ Agg.A และ Agg.B
- 5) Plot grading curve ของ Agg. ที่ได้จากการผสม Agg.A และ Agg.B ที่ได้จาก 3) พร้อมทั้ง grading limits ตามข้อกำหนดของ ASTM

(20 คะแนน)

สมพร เจริญนุมนิรมย์  
ผู้ออกข้อสอบ

ตารางที่ 6.8 ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าขุบตัวและหินขนาดต่างๆ  
สำหรับคอนกรีตที่ไม่ใช้สารกระจายกักฟองอากาศ (Non Air Entraining Concrete)

ค่าขุบตัว (ซม)	ปริมาณน้ำ ลิตรต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม							
	3/8 "	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/2 "	2 "	3 "	6 "
	10 มม	12.5 มม	20 มม.	25 มม.	40 มม.	50 มม.	75 มม.	150 มม.
3 - 5	205	200	185	180	160	155	145	125
8 - 10	225	215	200	195	175	170	160	140
15 - 18	240	230	210	205	185	180	170	-
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.3

ตารางที่ 6.9 ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าขุบตัวและหินขนาดต่างๆ  
สำหรับคอนกรีตที่ใช้สารกระจายกักฟองอากาศ (Air Entraining Concrete)

ค่าขุบตัว (ซม)	ปริมาณน้ำ ลิตรต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม							
	3/8 "	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/2 "	2 "	3 "	6 "
	10 มม	12.5 มม	20 มม.	25 มม.	40 มม.	50 มม.	75 มม.	150 มม.
3 - 5	180	175	165	160	145	140	135	120
8 - 10	200	190	180	175	160	155	150	135
15 - 18	215	205	190	185	170	165	160	-
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	8	7	6	5	4.5	4	3.5	3

ตารางที่ 6.11 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

กำลังอัดประลัยของคอนกรีต ที่ 28 วัน กก/ซม <sup>2</sup>	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ โดยน้ำหนัก	
	คอนกรีตไม่ใช้สารกระจาย กักฟองอากาศ	คอนกรีตใช้สารกระจาย กักฟองอากาศ
450	0.38	-
400	0.43	-
350	0.48	0.40
300	0.55	0.46
250	0.62	0.53
200	0.70	0.61
150	0.8	0.71

ตารางที่ 6.12 ปริมาตรของหินต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีต

ขนาดโตสุดของหิน	ปริมาตรของหินในสภาพแห้งอัดแน่น ต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีต สำหรับค่า Fineness Modulus ของทรายต่างๆกัน			
	2.40	2.60	2.80	3.00
3/8 " (10 มม)	0.50	0.48	0.46	0.44
1/2 " (12.5 มม)	0.59	0.57	0.55	0.53
3/4 " (20 มม)	0.66	0.64	0.62	0.60
1 " (25 มม)	0.71	0.69	0.67	0.65
1 1/2 " (40 มม)	0.76	0.74	0.72	0.70
2 " (50 มม)	0.78	0.76	0.74	0.72
3 " (75 มม)	0.81	0.79	0.77	0.75
6 " (150 มม)	0.87	0.85	0.83	0.81