

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....

ชื่อนักศึกษา.....

## มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

### คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2

วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2551

วิชา: 221-231 Concrete Technology I

ประจำปีการศึกษา 25 50

เวลา: 09.00-12.00 น.

ห้อง: A 203

ทุจริตในการสอบ โทษขั้นต่ำคือ ปรับตกในรายวิชาที่ทุจริต และพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา  
คำชี้แจง:

1. สมุดคำถามมีรวม 10 แผ่น 4 ข้อใหญ่ กำกับคะแนนไว้แล้วทุกๆ ที่ คะแนนรวมทุกข้อเท่ากับ 180
2. ให้ตอบคำถามทุกข้อในสมุดคำถามนี้ และควรรู้จักแบ่งเวลาโดยใช้สัดส่วนของคะแนนเป็นแนวทาง
3. ไม่อนุญาตให้แยกสมุดคำตอบเป็นแผ่นๆ ออกจากกัน
4. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ แต่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณใดๆ เข้าห้องสอบได้

ข้อที่	ข้อย่อยที่	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<b>1</b>		<b>80</b>	
	1.1	5	
	1.2	5	
	1.3 ก	40	
	1.3 ข	15	
	1.3 ค	15	
<b>2</b>		<b>35</b>	
	2.1	15	
	2.2	10	
	2.3	10	
<b>3</b>		<b>35</b>	
	3.1	18	
	3.2	17	
<b>4</b>		<b>30</b>	
	4.1	15	
	4.2	15	
<b>รวม</b>		<b>180</b>	

ส่งเป็นลำดับที่.....เวลาที่ส่ง..... น

**ข้อที่ 1 (80 คะแนน ประกอบด้วย ข้อ 1.1, 1.2, 1.3ก, 1.3ข และ 1.3ค)**

**1.1 (5 คะแนน) การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ**

**1. ขณะที่คอนกรีตผสมเสร็จใหม่ ๆ**

---

---

---

**2. เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว**

---

---

---

**3. ด้านเศรษฐศาสตร์**

---

---

---

**1.2 (5 คะแนน)**

การก่อสร้างถนนสายหนึ่ง กำหนดให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 280 ksc โดยยอมให้กำลังอัดจากตัวอย่างบางส่วนต่ำกว่าค่าที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 5 ( $k = 1.645$ ) ถ้าผู้ผลิตคอนกรีตมีความสามารถในการผสมคอนกรีต โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 40 ksc ผู้ผลิตจะต้องออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้มีกำลังอัดเป้าหมายเท่าไร?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**1.3 (70 คะแนน ประกอบด้วย ก 40 คะแนน, ข 15 คะแนน และ ค 15 คะแนน)**

**1.3 ก. จงออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้มีกำลังอัดเป้าหมาย 350 ksc ที่ 28 วัน ตามวิธี ACI**

กำหนดให้พยายามออกแบบให้ได้ค่ายุบตัว 8 - 10 ซม.

**ไม่ใช่** สารกระจายกักฟองอากาศ ใช้หินขนาดโตสุด  $1 \frac{1}{2}$  นิ้ว

และวัสดุมีคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ ดังนี้

ความถ่วงจำเพาะ (อิมตัวผิวแห้ง)

ของปูนซีเมนต์ = 3.15

ของทราย = 2.55

ของหิน = 2.70

ความหนาแน่น ของปูนซีเมนต์ = 1,250 กก/ลบ.ม.  
 ของทราย = 1,770 กก/ลบ.ม. (อัดแน่น) และ 1,650 กก/ลบ.ม. (หลวม)  
 ของหิน = 1,540 กก/ลบ.ม. (อัดแน่น) และ 1,290 กก/ลบ.ม. (หลวม)  
**Fineness Modulus ของทราย = 3.00**  
 การดูดซับความชื้นของทราย = 1% และของหิน = 0.5%

ลำดับขั้นตอนการคำนวณ (ทำไว้เพื่อช่วยให้นักศึกษาคำนวณได้อย่างเป็นระบบ และสะดวกตรวจ)

1. กำลังอัดเป้าหมายที่ต้องผลิต =
2. ค่ายุบตัว 8 - 10 ซม หินขนาดใหญ่สุด 1 1/2"  
 ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ =
3. อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ =
4. ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ต้องใช้ =
5. น้ำหนักของหินแห้งที่ต้องใช้ =  
 น้ำหนักหินอิมตัวผิวแห้ง =
6. หาปริมาณของทราย

ปริมาตรของเนื้อวัสดุต่างๆ ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม

ปริมาตรน้ำ =

ปริมาตรปูนซีเมนต์ =

ปริมาตรหิน =

ปริมาตรฟองอากาศ =

ปริมาตรทั้งหมดยกเว้นทราย =

ปริมาตรของทรายที่ต้องใช้ =

น้ำหนักของทรายอิมตัวผิวแห้ง =

**สรุป** คอนกรีต ที่ออกแบบทุก 1 ลบ.ม จะต้องใช้ปริมาณวัสดุดังนี้

ปูนซีเมนต์ =

น้ำ =

หินอิมตัวผิวแห้ง =

ทรายอิมตัวผิวแห้ง =

รวมน้ำหนัก =

1.3 ข. จากข้อ 1.3 ก. ถ้า ทราย และหิน ในสถานที่ก่อสร้างจริง มีความชื้น 2.20 % และ 1.15 % ตามลำดับ จงหาว่าจะต้องลด น้ำ ที่ใช้ผสมคอนกรีตลงเท่าไร และต้องชั่ง ทราย และหิน ใหม่เท่าไร

น้ำหนักทรายแห้ง =

น้ำหนักหินแห้ง =

น้ำส่วนเกินที่อยู่ในทราย =

น้ำส่วนเกินที่อยู่ในหิน =

รวมมีน้ำส่วนเกินในหินและทราย =

ต้องลดน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตเหลือ =

ต้องชั่งน้ำหนักทราย =

ต้องชั่งน้ำหนักหิน =

1.3 ค. จากปริมาณวัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตร โดยน้ำหนัก คือ

ปูนซีเมนต์ 365 กก                      ทราย 760 กก                      หิน 1085 กก

หรือในอัตราส่วน 1 : 2.08 : 2.97

จง Derive สูตร สำหรับการคำนวณหาอัตราส่วนโดยปริมาตร

และใช้สูตรนั้น คำนวณหาอัตราส่วนการผสมคอนกรีต โดยปริมาตร (ปริมาตรรวม)

เมื่อปูน ทราย และหิน มีคุณสมบัติที่ต้องนำมาใช้ ตามที่ระบุในข้อ 1.3 ก.

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



**2.2 (10 คะแนน)**

อธิบายการแยกตัว (Segregation) ของคอนกรีตคืออะไร มีสาเหตุจากอะไร ตอบเป็นข้อๆ พร้อมอธิบายย่อ

**การแยกตัวของคอนกรีต คือ**

---

---

---

**สาเหตุของการแยกตัวของคอนกรีต**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**2.3 (10 คะแนน)**

อธิบาย วิธีการปฏิบัติที่สำคัญ ที่ควรใช้ในการเทคอนกรีต (Placing) ในสถานที่ก่อสร้างจริง ที่จะช่วยลดการแยกตัวของส่วนผสม

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ข้อที่ 3 (35 คะแนน ประกอบด้วย 3.1 และ 3.2)**

**3.1 (18 คะแนน)**

การบ่มคอนกรีต คืออะไร มีผลต่อการพัฒนาแรงอัดอย่างไร และมีข้อแนะนำว่าควรบ่มเมื่อใด ; ควรบ่มอย่างไร และควรบ่มนานเท่าไรในเชิงปฏิบัติ

**การบ่มคอนกรีต คือ**

---

---

---

**ควรบ่มเมื่อไร**

---

---

---

---

**ควรบ่มอย่างไร**

---

---

---

---

---

**ควรบ่มนานเท่าไรในทางปฏิบัติ**

---

---

---

---





**ข้อที่ 4 (30 คะแนน ประกอบด้วย 4.1 และ 4.2)**

อธิบายวิธีการทดสอบกำลังตัดของคอนกรีตด้วยวิธี **Third Point Loading** และ **Center Point Loading** พร้อมทั้ง **Derive** สูตรสำหรับการคำนวณค่ากำลังตัด หรือ **Modulus of Rupture** จากการทดสอบนั้นๆ

**4.1 (15 คะแนน) Third Point Loading**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**4.2 (15 คะแนน) Center Point Loading**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## สำหรับคอนกรีตที่ไม่ใช้สารกระจายกักฟองอากาศ

ค่ายุบตัว (ซม)	ปริมาณน้ำ ลิตรต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม							
	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	6"
	10 มม	12.5 มม	20 มม	25 มม	40 มม	50 มม	75 มม	150 มม
3 - 5	205	200	185	180	160	155	145	125
8 - 10	225	215	200	195	175	170	160	140
15 - 18	240	230	210	205	185	180	170	-
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.3

## อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ 28 วัน

กำลังอัดประลัยของคอนกรีต ที่ 28 วัน กก/ซม <sup>2</sup>	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ โดยน้ำหนัก	
	คอนกรีตไม่ใช้สารกระจาย กักฟองอากาศ	คอนกรีตใช้สารกระจาย กักฟองอากาศ
450	0.38	-
400	0.43	-
350	0.48	0.40
300	0.55	0.46
250	0.62	0.53
200	0.70	0.61
150	0.8	0.71

## ปริมาตรของหินต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีต

ขนาดโตสุดของหิน	ปริมาตรของหินในสภาพแห้งอัดแน่น ต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีต สำหรับค่า Fineness Modulus ของทรายต่าง ๆ กัน			
	2.40	2.60	2.80	3.00
3/8" (10 มม)	0.50	0.48	0.46	0.44
1/2" (12.5 มม)	0.59	0.57	0.55	0.53
3/4" (20 มม)	0.66	0.64	0.62	0.60
1" (25 มม)	0.71	0.69	0.67	0.65
1 1/2" (40 มม)	0.76	0.74	0.72	0.70
2" (50 มม)	0.78	0.76	0.74	0.72
3" (75 มม)	0.81	0.79	0.77	0.75
6" (150 มม)	0.87	0.85	0.83	0.81