

Prince of Songkla University

Faculty of Engineering

Final Examination: Semester 2

Academic Year: 2012

Date: February 23, 2013

Time: 9:00-12:00

Subject: 238-505 Powder Metallurgy

Room: A400

ทุจริตในการสอบ โทษขั้นต่ำปรับตกในรายวิชานั้นและพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

Name Last name Student ID.....

Instruction:


1. There are 13 questions 115 points (10 pages)
2. Attempt all questions.
3. Books and a calculator are allowed.
4. Borrowing things from other students is prohibited.

Napisphon Meemongkol

Instructor

ข้อที่	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อที่	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	10		8	5	
2	10		9	5	
3	8		10	32	
4	10		11	5	
5	5		12	5	
6	5		13	10	
7	5				

1. (10 คะแนน) จากภาพ flow การตัดสินใจเลือกรูปแบบการผลิตดังแสดงในรูปด้านล่าง ให้อธิบายถึงผลของปัจจัยต่างๆ ทั้งสามปัจจัยอย่างละเอียด คือ ปริมาณการผลิตต่อปี ลักษณะรูปร่างของชิ้นงาน และ ต้นทุนการผลิต ที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการผลิต (ใช้ภาษาไทยทั้งหมดในการอธิบาย พร้อมทั้งให้ความหมายของศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาพ flow ด้วย)



พิจารณาปริมาณการผลิตต่อปี:

พิจารณารูปร่างลักษณะชิ้นงาน:

พิจารณาต้นทุนการผลิต:

2. (10 คะแนน) จากบทความที่ตีพิมพ์ในสารสารทั้งวิชาการที่ให้ค้นคว้า แปล และนำเสนอในห้องเรียน ให้ยกตัวอย่างเรื่องที่มีการนำเสนอมา 1 เรื่อง พั้นที่มีรายละเอียด เช่น ชื่อเรื่อง วัสดุที่ใช้ในการทำวิจัย กรรมวิธี การวิจัย ผลที่ได้จากการวิจัยในบทความนั้นๆ

3. (ข้อละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน) ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

3.1 ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Shaping มาสัก 3 ตัวอย่าง

3.2 ยกตัวอย่างกรรมวิธีกระบวนการขึ้นรูป ที่จัดอยู่ในประเภท Compaction มาสัก 3 วิธี

3.3 ในกระบวนการ Powder Injection Molding ต้องมีการผสมผงโลหะ กับ สารยีด ออยู่ในรูปส่วนผสม อย่างทราบว่าความหนืดของส่วนผสม ขึ้นกับอะไรบ้าง

3.4 เพาะเหตุให้การอบผนังโลหะจึงไม่ต้องการให้ขوبเกรนแยกกับรูพรุน และถ้าไม่ต้องการให้ขوبเกรนแยกกับรูพรุน ควรควบคุมอย่างไร

4. (ข้อละ 1 คะแนน เป็น 10 คะแนน) จงให้ความหมายของคำต่อไปนี้มาพอเข้าใจ

- a) HIP
- b) Dilatometer
- c) Bulk transport
- d) Surface transport
- e) Plastic flow
- f) Liquid phase sintering
- g) Sintering Atmospheres

h) Slip mixture

i) Investment casting

j) Packing density

5. (5 คะแนน) ความหนาแน่นกึ่นของผงทองแดงผ่านการอัดเท่ากับ 5.9 g/cm^3 โดยมีความหนาแน่นปรากฏ 2.3 g/cm^3 ให้คำนวณหา compression ratio (C_R) และ ความสูงของการเติมผงเริ่มต้นก่อนการอัด ถ้าต้องการความสูงสุดท้ายของชิ้นงานหลังการอัดเป็น 3.8 เซนติเมตร

6. (5 คะแนน) A copper green compact of 73.5% density is to be sintered to 92.5% density.
What is the **densification parameter** and estimate the **linear shrinkage**

Densification parameter =


Linear shrinkage =

7. (5 คะแนน) ให้อธิบายอัตราการแน่นตัว (densification rate) ของการอบผนึกวัสดุในขั้นตอนกลาง (intermediate stage) และขั้นตอนสุดท้าย (final stage) พร้อมทั้งบอกถึงความเหมือนและความแตกต่างที่เกิดขึ้นในขั้นตอนทั้งสอง
(ข้อแนะนำ: ให้อธิบายโดยใช้สมการการแน่นตัว ว่าขึ้นกับตัวแปรอะไรบ้าง)

8. (5 คะแนน) A compact is sintered after injection molding and the final density is 95% of theoretical and the sintering shrinkage is 9.8%. What was the density before sintering?

Green density =

9. (5 คะแนน) ในกระบวนการอบผนึกหงโลหะ มีกลไกการเคลื่อนที่ 2 ชนิด คือ การเคลื่อนที่ตามพื้นผิว และ การเคลื่อนที่แบบมวลรวม ให้อธิบายกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ทั้งสอง พร้อมทั้งรายละเอียดของกลไกที่สำคัญในการเคลื่อนที่ทั้งสองแบบ



10. (32 คะแนน) จงใส่เครื่องหมายถูก หน้าข้อความที่เห็นว่าถูก และเครื่องหมายผิด หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง ข้อใดตอบถูกต้องได้ 2 คะแนน ตอบผิด ติดลบ 1 คะแนน สำหรับข้อที่ไม่ตอบได้ 0 คะแนน ดังนั้นคิดให้รอบคอบก่อนตอบ

	ก) เตาที่ใช้ในการอบพนึก แบ่งเป็นสองประเภท คือ เตาที่กำหนดอุณหภูมิที่ต้องการ และ เตาที่กำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิต่อหน่วยเวลา
	ข) สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความสามารถในการละลายของของแข็งในของเหลว เปรียบเทียบระหว่าง Cu-Fe และ Cu-W เพราะทองแดงละลายได้ดีในเหล็กทำให้ระบบ Cu-Fe มีสัดส่วนความหนาแน่นสูงกว่าการละลายทั้งสัตว์ในทองแดงของระบบ Cu-W
	ค) The smaller particle sizes are more difficult to press, since small pores collapse under lower pressures than large pores.
	ง) การอบพนึกเฟสของเหลวมีทั้งเฟสของแข็งและเฟสของเหลว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือของเหลวต้องฟอร์มตัวเป็นแผ่นฟิล์มบางกระจายรอบเฟสของแข็ง และต้องมีมูสสัมผัสเล็ก
	จ) การอบพนึกผงโลหะชนิดเดียวกันสองขนาดผสมกัน เมื่อสัดส่วนของผงขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจะทำให้การหดตัวเพิ่มขึ้นด้วย
	ฉ) An increase in the height to diameter ratio results in greater density gradients and a higher green density.
	ช) เมื่อพิจารณาผลกระบวนการอัดต่อการอบพนึก พบร่วมกับปริมาณการอัดเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้สัดส่วนขนาดของเนื้อเพิ่มขึ้น และการหดตัวลดลง
	ซ) ในตอนเริ่มต้นของการอบพนึกรูปrunขนาดใหญ่ยักกับที่ และถูกตรึงกับขอบเกรนช่วยรักษาเกรนให้มีขนาดเล็ก และในช่วงสุดท้ายของการอบพนึกรูปrunควรแยกออกจากขอบเกรนเพื่อให้พลังงานรวมของระบบลดลง
	ฌ) The elastic relaxation is shown by the compact's failure to fit back into the die cavity after ejection.
	ญ) อัตราการแน่นด้วยในขั้นตอนกลางของการอบพนึกขึ้นอยู่กับการแพร่ของซ่องว่างในผลึกออกห่างจากรูปrun
	ฎ) Increasing pressure provides better packing and leads to decreasing porosity with the formation of new particle contacts.
	ฎ) ในขั้นตอนกลางของการอบพนึก เกรนมีการโตขึ้น โดยขนาดเฉลี่ยของเกรนเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิในการอบพนึกดังสมการ $G^3 = G_0^3 + K T$
	ฐ) Tape casting is most appropriate for generating long, thin structures such as tubes and rods.
	ฑ) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ powder metallurgy ไม่ต้องการให้เกิด shrinkage ในชิ้นงาน เนื่องจากทำให้ความแม่นยำของขนาดชิ้นงานลดลง
	ฒ) สำหรับพื้นผิวเว้า ความเข้มข้นของว่าเคนซีสูงกว่าสมดุล ส่วนผิวนูนความเข้มข้นต่ำกว่า ดังนั้นจึงมีว่าเคนซีให้จากพื้นผิวเว้าไปยังพื้นผิวนูน
	ณ) The optimal application of PIM is the combination of processing costs, performance levels and component shape complexity

11. (5 คะแนน) ในการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการอัดขั้นรูป กำหนดให้อัดขั้นรูปผงนิกเกิลขนาด 40 ไมครอน ด้วยวิธี Hot Isostatic Pressing จากความหนาแน่นกรีนเท่ากับ 62% ของความหนาแน่นทฤษฎี เพื่อให้ได้ ความหนาแน่นเป็น 98% ของความหนาแน่นทฤษฎี โดยใช้ความดันคงที่เท่ากับ 20 MPa และมีการแปรผันตัว แปรสองตัว คือค่าอุณหภูมิและช่วงเวลาอัด คนแรกคือ อัชญาวน์ เลือกใช้อุณหภูมิ 1100 °C ใช้เวลาอัดเพียง 15 นาที ขณะที่คนที่สองคือ ภานุมาศ เลือกใช้อุณหภูมิ 1000 °C ทำให้ต้องใช้เวลาอัดถึง 1 ชั่วโมง ถ้าคนที่สามคือ อภิฤทธิ์ เลือกใช้อุณหภูมิอัดที่ 900 °C คุณคิดว่า อภิฤทธิ์ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้ความหนาแน่นตามที่ต้องการ ให้แสดงวิธีหากำตอบพร้อมให้เหตุผลประกอบ

12. (5 คะแนน) ผงบรอนซ์ (ขนาดมัธยฐานของอนุภาคเท่ากับ 60 ไมครอน) ถูกอัดขั้นรูบโดยใช้แรงอัด 140 MPa และนำไปอบพนีกเป็นเวลา 12 ชั่วโมง โดยใช้อุณหภูมิอบพนีกแตกต่างกัน และให้ค่าการหดตัวที่อุณหภูมิต่างๆ ดังนี้

อุณหภูมิ, °C	การหดตัว, %
760	4.6
716	6.5
871	8.2
927	9.3

ถ้าต้องการให้ขั้นงานบรอนซ์มีการหดตัว 7.5% ให้ประมาณค่าอุณหภูมิที่ใช้ในการอบพนีก

13. (10 คะแนน) ตอบคำถามต่อไปนี้

- ก) อธิการบดี ของมหาวิทยาลัยสังขลานครินทร์ คนปัจจุบัน ชื่อ
- ข) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คนปัจจุบัน ชื่อ
- ค) เวลา�ีปัญหาเกี่ยวกับวิชาเรียน หรือ การลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ต้องติดต่อที่หน่วยงานใด (ให้บอกชื่อหน่วยงาน) และมีสำนักงานอยู่ที่ (ให้บอกชื่อตึก หรือสถานที่ติดต่อ).....
- ง) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คนปัจจุบัน ชื่อ
- จ) ภาควิชาฯ ที่คุณสังกัดอยู่ ณ ปัจจุบัน ชื่อเต็มว่า ภาควิชา มีหัวหน้าภาควิชา คนปัจจุบัน ชื่อ
- ฉ) แนวทางการดำเนินงานของ ม.อ. ดำเนินรอยตามพระราชนิรันดร์ของพระราชบิดาที่ว่า “Our soul is for the Benefit of Mankind” ซึ่งใช้ภาษาไทยว่า.....
- ช) ม.อ. ยื่นมาจากการ
- ฉ) อาคารใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคารวิจัยฯ) มีชื่อเต็มว่า